

Produktguide

Fäst och Fog DEITERMANN

Fästmassor	Fogning (tim)	Betong (ålder)			Uppstyvat träbjälklag ¹	Godkända skivor ²	Platta på platta ²	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Åtgång/Kamstorlek (kg/m ²)				
		minst 4 mån	minst 2 mån	minst 1 mån							4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	kg per mm/m ²
Plastikol K10	24	x				x		x	x	x	1,5	2,2	3,0	3,7	1,0
KM Flex	24		x		x	x	x	x	x	x	1,5	2,2	3,0	3,7	1,0
KM Flex + Fix	3		x		x	x	x	x	x	x	1,5	2,2	3,0	3,7	1,0
KM Flex More	20		x		x	x	x	x	x	x	1,1	1,7	2,4	2,9	0,8
KM Flex Vit	24		x		x	x	x	x	x	x	1,5	2,2	3,0	3,7	1,0
KM Flex + Fix Vit	3		x		x	x	x	x			1,5	2,2	3,0	3,7	1,0
KMH Flex	16		x		x	x	x	x	x	x		2,2	3,1	3,8	1,2
KMH Flex + Fix	3		x		x	x	x	x	x	x		2,2	3,1	3,8	1,2
Plastikol F1* Pulverdispensionslim	4			x	x	x	x	x				1,8	2,5	3,2	0,9
Plastikol K30 Tjockläggningsbruk	12	x						x			Skiktjocklek 5-30 mm				1,2
Superflex 41 Epoxibruk	24-48			x	x	x	x	x	x	x					1,2

*Även för uppstyvning av träbjälklag med godkänd skiva, se separat anvisning

Fogmassor	Fogbredd (mm)	Golv	Uppstyvning träbjälklag ¹	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Fukt- & smutsavvis.	Industri	Åtgång (kg/m ²)	Åtgång (kg/liter)
Cerinol F6	< 6	x			x	x			0,2-1,0	1,4
Cerinol F20	3-20	x			x	x			0,2-2,7	1,8
Cerinol Flex	2-20	x	x	x	x	x			0,2-2,7	1,8
DEITERMANN KF	< 6	x	x	x	x	x	x		0,2-1,0	1,5
DEITERMANN PF	3-15	x		x	x	x		x	0,2-2,1	1,8

Förutsättningar

För gott uttorkningsklimat ska temperaturen vara ca +20°C och RF <65% i omgivande luft.

Åtgångstalen är endast generella, varför avvikelser kan förekomma.

Samtliga underlag förutsätts vara utförda och bearbetade på fackmannamässig vis och så att erforderlig bärighet, böjstyvhet, fuktstabilitet och vidhäftning erhålls.

Användaren ska kunna visa att aktuellt datablad följts vid användning av produkten, se: maxit.se

Primerguide	Betong	Lättbetong	Avjämningsmassa	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån-skiva	Sten/Keramik	Stål	Färg	Åtgång (m ² /liter)
Eurolan TG2 (för plattsättning)	x	x	x	x	x					4-7
Eurolan TG4 (primer + vatten) ³	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1+1**	1+0	1+1**	5-10
Eurolan TG5 (endast inomhus)							x	x	x	10

**Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.

¹) Bjälklaget ska vara utformat enligt maxits rekommendationer för uppstyvning av träbjälklag, se separat anvisning

²) Materialet ska vara godkänt av leverantör som underlag för keramik och förarbetet utfört enligt separata anvisningar

³) Produkten lämpar sig för primning innan avjämnning.