

Fäst och Fogmassor Produktguide

Fästmassor		Fogning (timmar)	Betong minst 6 mån	Betong minst 2 mån	Betong minst 1 mån	Uppstyvat träbjälklag ¹	Godkända skivor ²	Platta på platta ²	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 4 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 6 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 8 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 10 mm	kg per mm/m ²
Set 605 Objektsfix (SERPO 605)	24	•			•					•	1,8	2,7	3,6	4,5	1,1	
Set 610 Multi Flex (SERPO 610)	24		•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	2,7	3,6	4,5	1,1	
Set 611 Multi Snabb (SERPO 611)	3		•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	2,7	3,6	4,5	1,1	
Set 612 Multi Vit (SERPO 612)	24		•	•	•						1,8	2,7	3,6	4,5	1,1	
Set 614 Multi Flyt Normal (SERPO 614)	24		•	•	•	•	•	•	•			3,1	4,2	5,1	1,2	
Set 615 Multi Flyt Snabb (SERPO 615)	4	•		•	•			•	•			3,1	4,2	5,1	1,2	
Set 616 Multi Max* (SERPO 616)	4			•	•	•	•	•			1,0	1,3	1,7	2,2	0,8	
Set 620 Kakellim (SERPO 620)	24			•	•						2,2	3,0	3,8		1,3	
Set 630 Multi Lätt (SERPO 630)	24		•	•	•	•	•	•	•	•	1,2	1,6	2,1	2,6	0,9	
Läggningsbruk C28/35 (Läggningsbr. K35)	7 dygn			•					•	•	•				2,0	

* Även för uppstyvning av träbjälklag med godkänd skiva, se separat anvisning.

Fogmassor	Fogbredd (mm)	Golv	Uppstyvning träbjälklag ¹	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Åtgång (kg/m ²) vid plattdimension**					Åtgång (kg/m ²)
							5x5 cm	10x10 cm	15x15 cm	20x20 cm	30x30 cm	
Color 800 Kakelfog (SERPO 800)	< 5					•	0,5	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2-0,6
Color 802 Klinkerfog (SERPO 802)	3-10	•				•	0,6	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2-1,8
Color 806 Marmettone (SERPO 806)	1-2	•								0,3	0,2	0,2-0,4
Color 815 Flexfog (SERPO 815)	3-15	•	•	•	•	•	0,6	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2-2,1

** Fogbredd förutsätts vara 3x3 mm för plattor 5x5 cm till 15x15 cm samt 5x5 mm för plattor 20x20 cm och 30x30 cm.

Primerguide	Betong	Lättbetong	Avjämningsmass	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån skiva	Sten/keramik	Stål	Färg	Åtgång (m ² /liter)
Floor 4716 Primer + vatten	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1+1***	1+0	1+1***	5-10

*** Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.

- Bjälklaget ska vara utformat enligt Webers rekommendationer för uppstyvning av träbjälklag, se separat anvisning.
- Materialet ska vara godkänt av leverantör som underlag för keramik och förarbetet utfört enligt separata anvisningar.